

ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СМЫВОК ДЛЯ ЛКП В БЕЛАРУСИ

СМЫВКА СПК-4

Универсальная смывка для сложных поверхностей — работает даже вверх дном

«Работает даже вверх дном»

Смывка СПК-4 — универсальная вязкая смывка с тиксотропными свойствами для удаления химически стойких ЛКП: полиуретановых, эпоксидных, акриловых и других — с алюминиевых, титановых, стальных и магниевых сплавов. Дополнительно удаляет нагары и отложения органической природы. Благодаря плотной консистенции держится на наклонных, вертикальных и даже перевёрнутых поверхностях. Разработана и произведена в Беларуси по европейским стандартам качества.

Работает вверх дном

Плотная тиксотропная консистенция держится на перевёрнутых и наклонных поверхностях.

Гибкое нанесение

Кисть, валик или аппарат безвоздушного нанесения — как удобно.

Удаляет не только краску

Справляется с нагарами и другими органическими отложениями.

Длительная выдержка

При необходимости можно оставить на поверхности до 3 часов.

Технические характеристики

Внешний вид	Жидкость жёлтого цвета с запахом аммиака
Вязкость	Вязкая, обладает тиксотропными свойствами
Способ нанесения	Кисть, валик или аппарат безвоздушного нанесения
Примерный расход	300–900 г/м ²
Время экспозиции	10–40 минут (при необходимости — до 3 часов)
Рабочая температура	от –5 до +32 °С
Оптимальная температура	от +15 до +30 °С
Коррозионная активность	Неактивна по отношению к большинству поверхностей
Тара	Полиэтиленовая канистра, масса нетто 25 кг
Гарантийный срок хранения	1 год

Область применения

Смывка СПК-4 удаляет химически стойкие покрытия и отложения:

- Полиуретановые покрытия
- Эпоксидные покрытия
- Акриловые покрытия
- Нагары и другие отложения органической природы

Подходит для сплавов:

- Алюминиевые сплавы
- Титановые сплавы
- Стальные сплавы
- Магниевого сплавы

Устойчивые к смывке пластики: полиэтилен, полипропилен, политетрафторэтилен (ПТФЭ).

Почему выбирают СПК-4

Смывка СПК-4 — не просто альтернатива импортным составам, а самостоятельная разработка с рядом практических преимуществ перед конкурентами:

Единственный производитель в Беларуси

Продукт всегда в наличии на месте — без растаможки, валютных рисков и долгих сроков поставки.

Собственная лаборатория

Формула разработана и постоянно совершенствуется нашими технологами, а не куплена по лицензии.

Государственная сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует нормам качества, действующим в Беларуси.

Бесплатные образцы

Протестируйте эффективность на своих деталях перед тем, как заказать партию.

Гибкие объёмы поставки

Работаем как с небольшими заказами, так и с крупными промышленными партиями.



Инструкция по применению

1 Подготовка поверхности

Очистите обрабатываемую поверхность от сильных загрязнений, включая жировые, водой под высоким давлением или растворителем.

2 Проведите тест

Перемешайте смывку перед использованием — это снизит её вязкость. Протестируйте смывку методом налива на небольшом участке, чтобы определить время срабатывания, оптимальную толщину нанесения, способ удаления краски и финальной очистки поверхности.

3 Нанесите смывку

Работайте при хорошей вентиляции. Проверьте устойчивость материалов оборудования к смывке — подходят нержавеющая сталь, полиэтилен, полипропилен, ПТФЭ. Нанесите смывку равномерным тонким слоем кистью, валиком или безвоздушным распылителем. При распылении используйте сопла 0,64–1,3 мм с углом 30–60° при минимальном удобном давлении и не допускайте образования мелкодисперсного аэрозоля.

4 Выдержите время экспозиции

Выдержите смывку до растрескивания или вспучивания покрытия, затем подождите ещё не менее 15 минут. Обычное время срабатывания — 10–40 минут, при необходимости смывку можно оставить на поверхности до 3 часов. Не допускайте высыхания смывки — на тонком слое, при сильном впитывании или на горячей поверхности; в этом случае нанесите её повторно.

5 Удалите покрытие

Размягчённое покрытие удалите текстолитовым или другим не повреждающим поверхность шпателем либо щёткой, затем смойте водой под высоким давлением или растворителем. Повторите нанесение на участках с неудалённым покрытием.

Меры предосторожности и хранение

Меры предосторожности

- Работайте только в хорошо вентилируемом помещении.
- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, перчатки, очки, спецодежду и обувь.
- При попадании средства в глаза немедленно промойте под струёй воды и обратитесь за медицинской помощью.
- При попадании смывки на кожу промойте обильным количеством холодной воды.
- Перед началом работы изучите Паспорт безопасности (доступен по запросу) — в нём указаны сведения о вредности продукта, транспортировке, хранении и первой помощи.

Условия хранения

- Храните вертикально, в закрытых канистрах, при температуре от -25 до $+25$ °C.
- Перед использованием выдержите смывку при температуре $+15...+25$ °C в течение двух суток.
- Избегайте нагрева, искр, открытого огня и прямого солнечного света. Не нагревайте смывку выше $+35$ °C.
- Храните в местах, недоступных для детей.
- Открывайте канистру осторожно для выравнивания давления; после использования плотно закройте крышку, выждав 5 минут перед завинчиванием.

Любой угол, любая поверхность — та же сила.

Свяжитесь с нами

ООО «БЕЛГАЛЬВАТЕХ»

Юридический адрес: 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 7-2/1. УНП 191472344

Фактический адрес: 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 31

Телефоны: +375 29 661 48 20, +375 29 699 91 91

e-mail: belgalvatech@gmail.com